

製品名	厚さ (mm)	熱伝導率 ($W/m \cdot K$)	熱抵抗値 ($m^2 \cdot K/W$)	備考
ターマイトガードフォーム	10	0.034	0.3	
同上	20	0.034	0.6	
同上	30	0.034	0.9	
同上	40	0.034	1.2	
同上	50	0.034	1.5	
同上	60	0.034	1.8	
同上	70	0.034	2.1	
同上	80	0.034	2.4	
同上	90	0.034	2.6	
同上	100	0.034	2.9	