

会社名：松原産業株式会社

JEPSA EPS建材推進委員会
熱抵抗値(単位: m²・K/W)
小数点以下2位四捨五入

製品名	パイナルフォーム1号	パイナルフォーム3号	パイナルフォーム4号	パイナルフォームNEO12
JIS又はEI認証	EI(MS14C001)	EI(MS14C001)	EI(MS14C001)	EI(MS24D001)
熱伝導率 (W/m・K)	0.034	0.036	0.038	0.034
厚み(mm) ↓	－	－	－	－
40	1.2	1.1		1.2
45	1.3	1.3	1.2	1.3
50	1.5	1.4	1.3	1.5
55	1.6	1.5	1.4	1.6
60	1.8	1.7	1.6	1.8
65	1.9	1.8	1.7	1.9
70	2.1	1.9	1.8	2.1
75	2.2	2.1	2.0	2.2
80	2.4	2.2	2.1	2.4
85	2.5	2.4	2.2	2.5
90	2.6	2.5	2.4	2.6
95	2.8	2.6	2.5	2.8
100	2.9	2.8	2.6	2.9
105	3.1	2.9	2.8	3.1
110	3.2	3.1	2.9	3.2
115	3.4	3.2	3.0	3.4
120	3.5	3.3	3.2	3.5
125	3.7	3.5	3.3	3.7
130	3.8	3.6	3.4	3.8
135	4.0	3.8	3.6	4.0
140	4.1	3.9	3.7	4.1
145	4.3	4.0	3.8	4.3
150	4.4	4.2	3.9	4.4