

会社名：東北資材工業株式会社

JEPSA EPS建材推進委員会

熱抵抗値(単位: m²・K/W)
小数点以下2位四捨五入

製品名	TSK30	TSK20	TSK16	NB18
JIS又はEI認証	JIS A9521(JQ0217001-003)	JIS A9521(JQ0217001-003)	EI (TS19B001)	EI (TS19B001)
熱伝導率 (W/m・K)	0.034	0.038	0.038	0.033
厚み(mm) ↓	－	－	－	－
35	1.0	－	－	1.1
40	1.2	1.1	1.1	1.2
50	1.5	1.3	1.3	1.5
60	1.8	1.6	1.6	1.8
65	1.9	1.7	1.7	2.0
70	2.1	1.8	1.8	2.1
75	2.2	2.0	2.0	2.3
80	2.4	2.1	2.1	2.4
85	2.5	2.2	2.2	2.6
90	2.6	2.4	2.4	2.7
95	2.8	2.5	2.5	2.9
100	2.9	2.6	2.6	3.0
105	3.1	2.8	2.8	3.2
110	3.2	2.9	2.9	3.3
120	3.5	3.2	3.2	3.6
130	3.8	3.4	3.4	3.9
140	4.1	3.7	3.7	4.2
150	4.4	3.9	3.9	4.5
200	5.9	5.3	5.3	6.1