

会社名：東洋コルク株式会社

JEPSA EPS建材推進委員会

熱抵抗値(単位: $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$)
小数点以下2位四捨五入

製品名	プラスフォームラムダ PF60HF・NP	プラスフォームPF33F	プラスフォームPF50F	プラスフォームPF67F
JIS又はEI認証	EI認証	EPS-1号	EPS-3号	EPS-4号
熱伝導率 ($\text{W}/\text{m} \cdot \text{K}$)	0.033	0.034	0.038	0.041
厚み(mm) ↓	—	—	—	—
40	1.2	1.2	1.1	1.0
50	1.5	1.5	1.3	1.2
60	1.8	1.8	1.6	1.5
70	2.1	2.1	1.8	1.7
80	2.4	2.4	2.1	2.0
90	2.7	2.6	2.4	2.2
100	3.0	2.9	2.6	2.4
110	3.3	3.2	2.9	2.7
120	3.6	3.5	3.2	2.9
130	3.9	3.8	3.4	3.2
140	4.2	4.1	3.7	3.4
150	4.5	4.4	3.9	3.7